热固性丙烯酸树脂 Thermosetting acrylic resin

JINBO®

型 号 Product	外 观 Appearance	色 泽 Color (Fe-Co)	固体份 Non-volatile matter (%)	粘度(1)格式管, s; (2)标准粘度, mPa·s vicosity (1)Gardner (2)mpa·s(25℃)	酸价 Acidity (mgKOH/g)	溶 剂 Solvent	主要性能 Features	主要用途 Main application
K5019	清澈透明 crystal clear	≤1	50±2	9(U)~26(Y) 630~1800	7~11	二甲苯/PM/醋酸丁酯 XYL/PM/BAC	环氧树脂改性，特殊金属底材附着力好； Modification of epoxy resin, adhesion to special metal	金属烘烤底漆； Baking paint for some special metal
K5026	清澈透明 crystal clear	≤1	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	5~8	甲苯/二甲苯 TOL/XYL	硬度高，冲击好； Hardness，impact resistance	铝粉烤漆、哑光烤漆； Industrial aluminium and matt baking paint
K5038	清澈透明 crystal clear	≤1	50±2	26(Y)~68(Z3) 1800~4600	5~8	二甲苯 XYL	漆膜干燥快、硬度高，耐冲击和化学品性能好； Good hardness, fast drying, impact and chemical resistance	通用烤漆； General baking painting
K5585	清澈透明 crystal clear	≤1	55±2	9(U)~26(Y) 630~1800	6~10	二甲苯/丁醇 XYL/NBA	颜料润湿性好、与CAB及各类型树脂相容性好； Adhesion, pigment wetting and dispersion, compatibility with CAB	用于汽车底色漆、通用色浆； OEM car color primer, universal masterbatch
K6019	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	50(Z2)~140(Z5) 3400~9900	3~6	二甲苯/异丁醇/100# XYL/IBA/S-100	铝粉定向佳，储存稳定性好； Aluminium orientation, general performance	通用烤漆； General baking painting
K6020	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	19(X)~50(Z2) 1300~3400	5~9	二甲苯 XYL	综合性能好； General performance	通用烤漆； General baking painting
K6050	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	34(Z)~91(Z4) 2300~6200	60~90	二甲苯/丁醇/乙二醇丁醚 XYL/NBA/BCS	硬度高，对玻璃铜、铝合金、不锈钢等附着力良好； Good hardness, adhesion to glass, aluminium alloy and stainless steel	玻璃、铝合金、不锈钢烤漆； Baking paint for glass，aluminium alloy and stainless
K6053	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	19(X)~50(Z2) 1300~3400	20~30	二甲苯/丁醇/乙二醇乙醚 XYL/NBA/ECS	硬度高，对玻璃铜、铝合金、不锈钢等附着力良好； Good hardness, adhesion to glass, aluminium alloy and stainless steel	玻璃、铝合金、不锈钢烤漆； Baking paint for glass，aluminium alloy and stainless
K6060	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	34(Z)~91(Z4) 2300~6200	3~6	二甲苯/醋酸丁酯 XYL/BAC	铝粉定向性优，与环氧、CAB相容； Aluminium orientation，good compatibility with CAB and epoxy resin	金属闪光漆，车辆表面涂装、家用电器涂装； Car and industrial aluminium baking paint
K6061	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	5~9	二甲苯/100# XYL/S-100	光泽高，丰满度好； Gloss，film build	通用烤漆； General baking painting
K6086	清澈透明 crystal clear	≤1	60±2	9(U)~26(Y) 630~1800	8~13	二甲苯/丁醇 XYL/NBA	附着力好，颜料润湿性好； Adhesion，pigment wetting and dispersion	OEM 汽车底漆； OEM car primer
K6466	清澈透明 crystal clear	≤1	64±2	50(Z2)~140(Z5) 3400~9900	8~12	丁醇/100# NBA/S-100	耐擦洗及耐水性好，耐溶剂和耐刮性好； Resistance to scratch，water，solvent and washing	汽车原厂色漆及烘烤型工业面漆； OEM car topcoat for car and industrial
K6510	清澈透明 crystal clear	≤1	65±2	19(X)~50(Z2) 1300~3400	4~8	二甲苯/100# XYL/S-100	光泽高，耐汽油和耐盐雾性能优异； Gloss，oil resistance and salt spray resistance	通用烤漆； General baking painting
K6526	清澈透明 crystal clear	≤1	65±2	34(Z)~91(Z4) 2300~6200	5~9	二甲苯/醋酸丁酯/仲丁酯 XYL/BAC/SBAC	综合性能好； General performance	通用烤漆； General baking painting

热固性丙烯酸树脂 Thermosetting acrylic resin

金博树脂

型 号 Product	外 观 Appearance	色 泽 Color (Fe-Co)	固体份 Non-volatile matter (%)	粘度(1)格式管, s; (2)标准粘度, mPa·s vicosity (1)Gardner (2)mpa·s(25℃)	酸价 Acidity (mgKOH/g)	溶 剂 Solvent	主要性能 Features	主要用途 Main application
K6534	清澈透明 crystal clear	≤1	65±2	26(Y)~68(Z3) 1800~4600	8~13	二甲苯 XYL	附着力好，耐溶剂性好； Adhesion，solvent resistance	制罐、白可丁及一般工业面漆； Canning and industral baking painting
K7010A	清澈透明 crystal clear	≤1	70±2	50(Z2)~140(Z5) 3400~9900	4~8	二甲苯 XYL	综合性能好； General performance	通用烤漆； General baking painting
K7017	清澈透明 crystal clear	≤1	70±2	68(Z3)~140(Z5) 4600~9900	6~10	二甲苯/100# XYL/S-100	机械性能好，光泽和鲜映性优；Good gloss and other comprehensive performance	汽车原厂清漆和色漆及烘烤型工业面漆；OEM topcoat and cleartop for car and industrial
K7051	清澈透明 crystal clear	≤1	70±2	34(Z)~91(Z4) 2300~6200	6~10	二甲苯/100# XYL/S-100	流平好，耐溶剂及耐候性优，机械性能好； Leveling，durable，solvent resistance and good other comprehensive performance	用于汽车原厂清漆和色漆，也可用于烘烤型工业面漆；OEM topcoat and cleartop for car and industrial
K7057	清澈透明 crystal clear	≤1	70±2	50(Z2)~140(Z5) 3400~9900	6~10	二甲苯/100# XYL/S-100	层间附着力好，耐酸及抗老化性能佳； Durable，acid resistance and good other comprehensive performance	汽车原厂清漆和色漆及烘烤型工业面漆；OEM topcoat and clearcoat for car and industrial
K7088	清澈透明 crystal clear	≤1	70±2	34(Z)~91(Z4) 2300~6200	6~11	二甲苯/PMA XYL/PMA	丰满度好，光泽高； Film build，gloss	汽车原厂清漆和色漆及烘烤型工业面漆；OEM topcoat and clearcoat for car and industrial
K7595	清澈透明 crystal clear	≤1	75±2	68(Z3)~140(Z5) 4600~9900	6~11	二甲苯/100# XYL/S-100	耐候性优，施工固体份高，机械性能好； Durable，good film build，comprehensive	用于汽车原厂面漆，也可用于烘烤型工业面漆； OEM topcoat for car and industrial